

Maison en Bois (Мэзон ан буа) краска для защиты деревянных изделий

Тип	Водно-дисперсионная краска-лазурь
Область применения	Для внутренних и наружных работ, окраска деревянных поверхностей фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, оконных рам и других конструкций. Высокоэффективная краска-лазурь предназначена как для лессировки (тонировки) деревянных изделий и их биозащиты, так и для окрашивания (красящими цветами); изготавливается на основе водной акрилатной дисперсии, образует сатиновое прочное долговечное покрытие, предохраняющее древесину от плесени, появления синевы, гниения, грибков, насекомых-вредителей; атмосферостойкое водоотталкивающее покрытие обеспечивает также необходимую защиту древесины от мороза и солнечных лучей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	База А	База С
Расход	пиленая древесина – 4-6 м ² /л, строганная древесина – 8-10 м ² /л	
Массовая доля нелетучих веществ, %	35 – 45	22 – 32
Плотность, г/см³	1,12 – 1,22	1,00 – 1,10
Водопоглощение пленки, %	Не более 13	
Адгезия пленки, балл	Не более 2	
Блеск пленки при 60°, ед	6 - 10	
Условная светостойкость, ч	Не менее 24	
Способ нанесения	Кистью или валиком в два слоя на сухую, тщательно очищенную поверхность, ошкуренную и обработанную грунтовкой Sous-couche bois при температуре не ниже плюс 8 °С.	
Время высыхания	Между слоями – 6 час при температуре плюс 20 °С, полное высыхание - через 24 часа при температуре плюс 20 °С и относительной влажности воздуха 60-70 %	
Блеск	Матовый, образует полупрозрачную пленку с ровной однородной поверхностью	
База	Выпускается в двух базах: база А – пастельные укрывистые цвета, база С – насыщенные укрывистые цвета.	
Колеровка	Укрывистые цвета – по каталогу Decocolor II, лессирующие цвета – по каталогу Tons du Bois	
Хранение	Защищать от мороза. Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С	
Тара	Металлическое ведро 9 л, 2,7 л, банка – 0,8 л	

Maison en Bois (Мэзон ан буа) краска для защиты деревянных изделий**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Подготовка основания	Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01-87, раздел 3. В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки: промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, масляных и битумных пятен, биоповреждений.
Новые и старые неокрашенные основания	Дерево и его производные – наносится после предварительного грунтования грунтовкой Sous-couche bois . Новые деревянные основания: должны быть чистыми, отшлифованными наждачной бумагой, очищенными от пыли и сухими. Тропические породы дерева: должны быть очищены от жира при помощи адаптированного растворителя (уайт-спирита).
Старые окрашенные основания	Поверхности, зараженные грибом, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным раствором без последующего промывания. Ранее окрашенные или покрытые лаком основания: необходимо отшлифовать наждачной бумагой и тщательно очистить. Деревянные основания, ранее обработанные подобным продуктом: прочистить щеткой и удалить всю пыль.
Инструмент	Валик, кисть
Разбавление	Не разбавлять! Продукт готов к применению.
Нанесение	Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Нанести Maison en Bois в два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить краску следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 6 часов). Долговечность покрытия зависит от местоположения основания. Рекомендуется периодически обновлять покрытие каждые 36 месяцев в зависимости от местоположения основания.
Меры предосторожности	При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной влажности выше 80 %. В помещениях не наносить при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности выше 65 %. При наружных работах не наносить данный продукт на деревянное основание, если его влажность более 18 %. Два слоя абсолютно необходимы при нанесении на новое деревянное основание. При внутренних работах не наносить данный продукт на деревянное основание, если его влажность более 12 %. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения и начинать эксплуатировать его только через несколько дней после проведения работ. Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратиться в нашу техническую службу за консультацией.
Рекомендуемый уход за покрытием	Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.
Охрана труда	Для защиты рук применять резиновые перчатки.
Охрана окружающей среды	Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.