

# PROTECTION TERRASSE (Протексьон Террас)



**Антибактериальное водоотталкивающее масло для полов, террас и термодерева.  
Против грибков, плесени и насекомых.  
Компьютерная колеровка.**

**Основные характеристики:** образует прозрачную пленку, сохраняющую текстуру древесины, улучшает износостойкость горизонтальных поверхностей, защищает от воздействия УФ-лучей, препятствует проникновению влаги внутрь. Масло обеспечивает профилактическую защиту от биоповреждений (плесени, синевы, гнили), колеруется.

**Состав:** модифицированное льняное масло, алкидная (пентафталевая) смола, сиккатив, альгифунгицид, добавки, уайт-спирит.

**Плотность:** 0,87 г/см<sup>3</sup>

**Область применения:** для защиты и декоративной отделки горизонтальных деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе (террас, мостков, ступеней лестниц и т.п.), а также полов. Применяется на рифлёных, рельефных и гладких поверхностях любых пород древесины, в том числе термообработанной (термодревесины).

**Нанесение:** в несколько слоёв на предварительно подготовленную, чистую, сухую поверхность кистью или краскопультом по направлению текстуры древесины. Содержание влаги в древесине должно быть менее 20 масс. %. Перед нанесением и в ходе работы масло необходимо тщательно перемешивать. Примерно через 15 минут после нанесения убрать излишки масла тряпкой. Количество слоёв зависит от желаемого результата и впитывающей способности древесины. Каждый следующий слой масла следует наносить через 15 - 30 минут. Температура воздуха и поверхности во время нанесения и высыхания масла должна составлять плюс (5 - 30) °С, относительная влажность воздуха - менее 80 %. Не рекомендуется нанесение масла при сильном ветре и воздействии прямых солнечных лучей на обрабатываемую поверхность. При внутренних работах наносить масло надо в хорошо проветриваемом помещении! Время полного высыхания (достижения окончательной износостойкости) – 7 суток.

**Нанесение ПНЕВМАТИЧЕСКИМ краскопультом.** При нанесении методом воздушного распыления рекомендуется компрессор с производительностью от 200 л/мин при давлении 2-2,5 бар и краскопульт с форсункой 1,4-1,8 мм. Разбавление материала не более 5 %. **Нанесение БЕЗВОЗДУШНЫМ краскопультом.** Рекомендуемое рабочее давление для форсунок типа Trade Tip 3 - 60 бар, размер сопла форсунки 0,011-0,013 дюйма, для форсунок типа HEA ProTip - 20 бар, размер сопла форсунки 0,011-0,013 дюйма. Разбавление материала не более 5 %. **Оборудование высокого давления должно применяться строго в соответствии с рекомендациями производителя во избежание получения серьезных травм! Распыление методом HVLP:** Оборудование должно использоваться в соответствии с рекомендациями производителя. Рекомендуемое разбавление материала не более 5 %.

**Расход:** 0,08 - 0,12 л/м<sup>2</sup> на один слой (в зависимости от впитывающей способности древесины расход может увеличиться на 30 - 40 %).

**Разбавление:** масло готово к применению, не разбавлять.

**Колеровка:** по каталогу Bois Color.

**Очистка инструмента:** уайт-спиритом сразу после окончания работы.

**Уход за покрытием:** через двое суток после нанесения поверхность можно очищать мягкой щеткой или влажной губкой; загрязненную поверхность можно мыть с применением моющего средства не ранее, чем через месяц.

**Срок годности, хранение:** 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С.

**Транспортирование:** по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре от минус 5 до плюс 30 °С.

**Меры предосторожности, утилизация:** **Беречь от огня!** Хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте вдали от отопительных и нагревательных приборов, прямых солнечных лучей и источников возгорания. При вскрытии упаковки использовать инструмент, не дающий при ударе искру. Не проводить работы по нанесению масла вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскопультом для защиты глаз использовать защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания - респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не допускается оставлять в помещении тряпки, ветошь, пропитанные маслом. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки масла, а также масло с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

**Фасовка, л:** 0,9 / 2,25

**ТУ 2318-005-18303959-2012**

## Инструмент



Кисть



Валик



Air Spray Ready

Краскопульт пневматический



Airless Ready to Spray

Краскопульт безвоздушный



HVLP Ready to Spray

HVLP